لاک بی‌رنگ تعمیری – PU4039/0334

اترک شیمی شرق

شماره پروانه استاندارد: 0000000000 شماره پروانه ساخت: 00/00000 شماره سند: 000000

توضیحات محصول

لاک بی‌رنگ تعمیری دو جزئی با قابلیت اسپری جهت پوشش خط اسکور درب‌های آسان بازشو کاربرد دارد.

مشخصات فنی

	جز اول PU4039	جز دوم PU0334
رنگ	بی‌رنگ و شفاف	بی‌رنگ و شفاف
ویسکوزیته (sec/25°C)	۱۰ ±1 (Din cup 4)	14 ±1 (Din cup 4)
وضعیت ظاهری	یکنواخت، عاری از جداشدگی، ژل شدگی و ته نشینی	یکنواخت، عاری از جداشدگی، ژل شدگی و ته نشینی
درصد جامد (٪)	15.5±0.5	40±2
دانسیته (gr/cm^3)	0.95±0.1	0.95±0.1

مشخصات کاربردی

سطح مورد استفاده	ورق‌های پوشش‌دار
روش اعمال	تزریق توسط نازل
شرایط پخت در کوره هوای داغ سیرکوله شده	۱۳۰±۱۰°C - ۱۲۰±۵ sec
نسبت اختلاط	در زمان استفاده جز اول به دوم ۴.۵ به ۱

مشخصات محصول نهایی

مقاومت شیمیایی(تماس با محلول سولفات مس اسیدی)	بدون زنگ زدگی
تست اتوکلاو(آب جوش)	بدون تغییر رنگ
تست اتوکلاو(بخار آب)	بدون تغییر رنگ
عمر انبارداری	بعد از اختلاط ۲۴ ساعت - در محیط سرد و خشک ۶ ماه بعد از تولید

بسته‌بندی

بشکه های پلمپ شده (۲۰۰ کیلوگرم)

ملاحظات

محصول و ورق حداقل از ۲۴ ساعت قبل جهت هم دما شدن در سالن تولید قرار گیرند.
حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از اختلاط مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات فوق در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس دانش و تجربه ما اعلام گشته است. با توجه به ضرورت بررسی شرایط هر خط تولید، مسئولیت منطبق ساختن شرایط اعمال به عهده مشتری می‌باشد

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، بلوار اندیشه، اندیشه ۱۵، گروه صنعتی اترک شیمی شرق
شماره تماس: ۳۵۴۱۲۶۵۲-۰۵۱

ISO10002-2018 ISO45001:2018 ISO9001-2015 ISO14001-2015